



弼承·IZONIL 增强型

技术参数

外观 / 颜色	粉状 / 灰色
包装	20kg
保质期	18个月
水压下水渗透深度	< 1 mm / 0.1 MPA EN 12390-8
水蒸气透过系数	12.40
抗压强度	19.8 N / mm ² EN 998-1 CS IV
干粉密度	1130 kg / m ³



施工厚度

一层 5 mm

施工用量

1 m² = 7.1 kg 厚度 5 mm

20 kg = 3.5 m² 厚度 5 mm

混合比例

1 kg 干粉混合 0.25 - 0.26 升清水

20 kg 干粉混合 5.0 - 5.2 升清水

注意事项

混合时必须先加水

混合时间

手动搅拌器:混合5分钟,静置5分钟,在搅拌1分钟

重力搅拌器:混合10分钟

可操作时间

3 - 4小时

网格布

推荐使用 5 mm x 5 mm , 140 - 145 g / m² 玻璃纤维网格布

施工方式

手工批刮 / 机械喷涂

使用基层

光滑混凝土基层

混凝土板

应用范围

厨卫间地面、屋顶、楼梯、阳台、地下室、电梯井、隧道、桥梁、铁路、人防设施、地下管廊、海绵城市、装配式建筑

