



弼承·IZONIL 抗压型

技术参数



外观 / 颜色	粉状 / 灰色	
包装	20kg	
保质期	18个月	
水压下水渗透深度	< 1 mm / 0.1 MPA	EN 12390-8
水蒸气透过系数	12.40	EN998-1
抗压强度	3.40 N / mm ²	EN 998-1 CS II
抗折强度	1.60 N / mm ²	EN 998-1
干粉密度	1680 kg / m ³	

施工厚度

一层 10 - 20 mm

施工用量

1 m² = 12 kg 厚度 10 mm

20 kg = 2 m² 厚度 10 mm

混合比例

1 kg 干粉混合 0.15 - 0.16 升清水

20 kg 干粉混合 3.0 - 3.2 升清水

注意事项

混合时必须先加水

混合时间

手动搅拌器: 混合5分钟, 静置5分钟, 在搅拌1分钟

重力搅拌器: 混合10分钟

可操作时间

3 - 4小时

网格布

推荐使用 5 mm x 5 mm , 140 - 145 g / m² 玻璃纤维网格布

施工方式

手工批刮 / 机械喷涂

使用基层

红砖 / 粘土砖 / 加气混凝土砖(轻质砖)

混凝土板

应用范围

内墙、外墙、浴室、卫生间、屋顶、楼梯、阳台、地下室、酒窖

