



弼承·IZONIL 墙面型

技术参数

外观 / 颜色	粉状 / 灰色	
包装	20kg	
保质期	18个月	
水压下水渗透深度	< 1 mm	
水蒸气透过系数	12.36	EN998-1
抗压强度	1.90N / mm ²	EN 998-1 CS II
抗折强度	0.9 N / mm ²	EN 998-1
干粉密度	1450 kg / m ³	



施工厚度

一层**10 - 20 mm**

施工用量

1 m² = 12 kg 厚度 **10 mm**

20 kg = 2 m² 厚度 **10 mm**

混合比例

1 kg 干粉混合 **0.15 - 0.16** 升清水

20 kg 干粉混合 **3.0 - 3.2** 升清水

注意事项

混合时必须先加水

混合时间

手动搅拌器: 混合**5分钟**, 静置**5分钟**, 在搅拌**1分钟**

重力搅拌器: 混合**10分钟**

可操作时间

3 - 4小时

网格布

推荐使用 **5 mm x 5 mm**, **140 - 145 g / m²** 玻璃纤维网格布

施工方式

手工批刮 / 机械喷涂

使用基层

红砖 / 粘土砖 / 加气混凝土砖(轻质砖)

应用范围

内墙、外墙、浴室卫生间墙面



www.izonil.cn

